

CALPE PISCINAS

DESCRIPCIÓN

Una selección de resinas especiales junto con pigmentos adecuados nos dan una pintura idónea para el pintado de piscinas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Ideal para el pintado de piscinas de cemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Azul Claro
Acabado:	Mate
Punto de inflamación:	Inflamable
Secado al tacto:	2-3 horas
Repintado:	24 horas
Seco total:	7-8 días
Disolvente:	Disolvente especial pinturas
Rendimiento:	6-8 m ² /kg.

MODO DE EMPLEO

Básicamente a brocha o rodillo.

FONDOS NUEVOS FRAGADOS: Eliminar la alcalinidad del cemento con productos del mercado o con sulfamán diluido con agua, dejar un tiempo y lavar con abundante agua, cuando esté totalmente seco aplicar la pintura.

FONDOS VIEJOS: Eliminar con un cepillo de púas de acero, rasqueta, etc., todas las partes de pintura en mal estado y lavar con abundante agua.

Si existieran manchas verdosas o negruzcas debido a mohos lavar con lejía y abundante agua.

Una vez bien seco ya se puede aplicar la pintura.

Diluir con DISOLVENTE ESPECIAL PISCINAS.

- Primera mano: 10-15% según soporte
- Segunda mano: 5-10%

Mantener bien cerrados los envases después de su uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

