

HIDROCALPE

DESCRIPCIÓN

Revestimiento exterior formulado con copolímeros acrílicos de gran resistencia a la intemperie y al salitre e incorporando agentes altamente resistentes a la formación de moho y algas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Sus equilibradas cualidades generales y su elevada resistencia a los agentes atmosféricos, lo convierten en el producto indicado para la protección de toda clase de exteriores. Está indicado en donde se precise de total impermeabilidad al agua y excelente permeabilidad al vapor de agua. Gracias a la incorporación de agentes Fungicidas y Antimoho está indicado para evitar la aparición de manchas de verdín y la formación de moho en superficies sometidas a ambientes húmedos

PROPIEDADES

Gran adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.

- Impermeable al agua de lluvia
- Transpirable al vapor de agua
- Resistente a los álcalis y los ambientes agresivos
- Resistente a los ataques microbiológicos, algas, mohos, etc....
- Autolimpiable
- Aplicable a cualquier temperatura
- Revestimiento anticarbonatación *

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco, carta de color y máquina tintométrica
Acabado:	Mate
Densidad:	1,5 Kg./l. (Blanco)
Punto de inflamación:	No inflamable
Secado al tacto:	1 hora
Repintado:	8 horas
Rendimiento:	5-9 m ² /l
Permeabilidad al vapor:	175,9 g/(m ² *d) Sd= 0,1 m
Absorción de agua:	0,1 Kg/(m ² *t ^{1/2})



HIDROCALPE

MODO DE EMPLEO

Aplicar en superficies limpias y secas.

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

Las superficies deben estar desengrasadas, limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Sobre cemento y hormigón nuevos, diluir un 10-20% en agua la primera capa.

Sobre yeso o madera, imprimir previamente con Calpefina Selladora.

Sobre yeso muerto, imprimir con Fijacal.

Sobre superficies ya pintadas, sanear si fuese necesario y aplicar una capa de Fijacal diluido al 33% en agua.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas del soportes inferiores a 5°C, ni superiores a 35 °C

No pintar si se prevén lluvias en los días posteriores a su aplicación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

*Producto certificado por el laboratorio Oficial CIDEMCO como anticarbonatación.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98

www.ralpe.es

ralpe@ralpe.es

Pág.: 2/2